MÁQUINA:	**3**
FECHA INICIAL:	01-ene-15
FECHA FINAL:	27-oct-15
CALIDAD:	A4
Gramaje Teórico	**80**

PARÁMETRO	UNIDADES	
Gramaje Real	g/m2	79,0
Espesor	µm	105
Índice de Volumen	cm3/g	1,33

		LONGITUDINAL	TRANSVERSAL
Longitud de Rotura	m	5.506	2.816
Carga de Rotura	kg/15mm	6,5	3,3
Índice Tracción	N·m2/g	54,0	27,6
Alarg. a la Tracción	%	2,2	4,3
Desgarro	g	53	60
Indice Desgarro	mN·m2/g	6,6	7,4
Estallido	kg/cm2	2,1	
Indice Estallido	kPa·m2/g	2,6	
Dobles Pliegues	-	62	29
Rigidez Kodak	mN·m	0,39	0,13
Estabilidad Dimensional	%	0,0	2,0

		CARA TELA	CARA FIELTRO
Rugosidad Bendtsen	ml/min	338	254
Lisura Bekk	s	21	25
Indice Cobb-60	g/m2	26	27
Ceras Dennison	nº	16	16
Coef. Est. Fricción	º	35	34
Coef. Din. Fricción	-	0,633	0,599

Cenizas	%	22,3	
Porosidad Gurley	s	9	
Porosidad Bendtsen	ml/min	1.267	
Blancura ISO	%	94,92	
Coordenada L*	%	93,52	
Coordenada a*	%	3,23	
Coordenada b*	%	-7,75	
Blancura CIE	%	145,79	
Fluorescencia ISO / CIE	-	10,88	67,96
Opacidad	%	94,25	
pH Total	u. pH	9,0	